

# GETIFIX®

## fino Grund

---

### Spezielle Grundierung bei stark saugenden Untergründen für die Antikondensationsbeschichtung fino

#### Einsatzgebiete:

- Als Untergrundvorbehandlung für die Antikondensationsbeschichtung Getifix fino;
- Zur Verfestigung oberflächlich nicht ausreichend tragfähiger Untergründe sowie zur Egalisierung ungleichmäßig saugender Untergründe;

#### Eigenschaften

- Bindemittelbasis: Polymerisat;
- Unpigmentiert; farblos auf trocknend;
- Emissions- und lösemittelfrei;
- Weichmacherfrei;
- Wasserverdünnbar;
- Alkalibeständig;
- Hohes Eindringvermögen in saugfähige Untergründe;
- Verfestigend für leicht sandende, kreidende oder mehrende Untergründe;
- Dichte: Ca. 1,00 kg/dm<sup>3</sup>

#### Verarbeitungshinweise:

Getifix fino Grund wird je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt. Anschließend mit einer Deckenbürste satt einreibend einstreichen. Bei sehr stark saugenden Untergründen zweimal nass in nass streichen. Nach der Trocknung darf jedoch kein sichtbarer, glänzender Film stehen bleiben!

#### Verarbeitungsbedingungen:

Nicht unter +5° C Luft- und Untergrundtemperatur, der Untergrund muss frostfrei sein.

#### Trocknung:

Bei 20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit beträgt die Trocknungszeit ca. 4 - 6 Stunden. Die Trocknungsdauer kann sich jedoch durch hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verlängern.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden

# GETIFIX®

## fino Grund

---

Das Weiterarbeiten auf den grundierten Flächen sollte erst nach guter Durchtrocknung, d. h. nach etwa 24 Stunden erfolgen.

### **Verbrauch:**

Ca. 150 - 300 ml/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.  
Verbindliche Verbrauchsmengen sind durch Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.

### **Reinigungshinweise:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### **Entsorgung:**

Eingetrocknete Reste bzw. abgebundenes Material können zusammen mit normalem Hausmüll entsorgt werden.  
Nicht abgebundenes Material mit Zement vermischen und erhärten lassen, dann entsorgen.

### **Lagerstabilität:**

Behälter gut verschlossen, kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. In geschlossenen Originalgebinden mindestens 1 Jahr lagerfähig.

### **Gebinde:**

1 Liter Flasche  
10 Liter Kanister

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden