

Silikatdispersionsgrundierung für Kalziumsilikat und Mineraldämmplatten

Anwendung :	Grundierung von Kalziumsilikat, Mineraldämmplatten und mineralischen Untergründen
Produkteigenschaften	Stark festigend Hoch wasserdampfdurchlässig Geruchsarm Saugfähigkeitsregulierend durch Kristallisierung Hoch alkalisch
Technische Daten	Bindemittelbasis Kaliwasserglas Acrylharzdispersion Spezifisches Gewicht ca. 1,1 g/cm ³
Verarbeitungshinweise	
<i>Vorbereitende Arbeiten:</i>	Fensterbänke und Anbauteile abkleben. Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte und eloxierte Flächen sorgfältig abdecken.
<i>Untergrundvorbehandlung:</i>	Mineralische Untergründe müssen frei von Öl, Fett, Anstrichen, Verunreinigungen, losen Teilen sein.
<i>Verarbeitung:</i>	Unverdünnt durch Streichen, Sprühen oder Rollen auftragen.
<i>Verbrauch:</i>	ca. 200 - 400 ml/m ² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
<i>Witterungshinweise:</i>	Während Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 8 °C nicht unterschritten werden.
<i>Trocknungszeit:</i>	ca. 2 - 4 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
<i>Reinigung der Werkzeuge:</i>	In frischem Zustand mit Wasser
Lieferform	Verpackungseinheit PP-Kanister 10 l Farbe opak, in getrocknetem Zustand farblos
Sonstige Hinweise	Transport Kein Gefahrgut
Lagerung	Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. ½ Jahr.
Sicherheitshinweise	S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 23: Aerosol nicht einatmen S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
EG-Sicherheitsdatenblatt	stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Haftung beschränkt sich auf den Austausch defekter Ware. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.